

IPシリカ専用シーラー（アスファルト面用）

# IPシリカシーラー

## アンカー効果に優れる

アスファルト面に相性のよい特殊アクリル樹脂の配合により、素地への高いアンカー効果を発揮し、また上塗り塗料のIPシリカとの付着を高めます。

## 経済性に優れる

水希釈 100~200%まで可能です。200%水希釈で最大 480 m<sup>2</sup> (16kg 石油缶) の塗装が可能ですので経済的です。

## 安全無公害

完全水系タイプですので、溶剤中毒・引火などの心配がありません。また、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆（規制対象外）、トルエン、キシレン、鉛を含まない安全、無公害塗料ですので、居室用としても安心してご使用いただける環境対応型塗料です。

## 荷 姿

IPシリカシーラー 16kg 石油缶入り・4kg ポリ容器入り

## 標準施工仕様書

工 程	使 用 材 料	希 釈 率 (%)	塗 装 方 法	塗 布 量 (kg/m <sup>2</sup> )	放 置 時 間	備 考
素地調整	・ゴミ、ホコリ、付着物、油脂類などの汚れは十分取り除き、汚れのひどい場合は水洗いをして24時間以上乾燥 ・新設アスファルトは油脂分によるハジキがなくなるまで養生放置					
シーラー	IPシリカシーラー	100~200	ハケ・ローラー スプレー	0.10~0.15	2時間以上	乾燥確認

## 注意事項

- ・素地調整は十分に行ってください。
- ・下地の凹凸が激しい場合はセメント フィラーなどで処理してください。
- ・水希釈は必ず行ってください。(原液使用不可)
- ・冬季、梅雨期の塗装は乾燥性が低下しますので、ご注意ください。
- ・各工程間の乾燥状態を十分確認の上、次の工程を行ってください。
- ・詳細な仕様、特殊な下地および塗替え塗装についてはお問合せください。
- ・降雨が予想される日、気温5℃以下、素地の表面温度5℃以下、湿度85%以上の場合は塗装をお避けください。
- ・必ず事前に試験塗りにて付着などに問題がないことを確認してください。
- ・その他の仕様はエマルション塗料に準じます。



IP インターナショナルペイント株式会社