

一液水系浸透型カチオンシーラー

F★★★★

セーフシーラー
JS-800

① 幅広い下地適正

各種下地との密着性に優れ、新築・改修を問わず幅広く使用できます。

② 優れた性能

一液常温架橋システムにより、優れた密着性、耐水性、耐アルカリ性があります。

③ 環境に優しい

環境に優しい水性タイプで、安心してご使用いただけます。

■ 下地に対する密着性

下地の種類		密着性
モルタル		○
石膏ボード		○
ケイカル板		○
窯業系 サイディング	無塗装	○
	シリコンアクリル塗装	○
	シリコンアクリルEm塗装	○
	アクリルEm塗装	○
塗装	アクリル樹脂塗料	○
	アクリルウレタン樹脂塗料	○
	アクリルシリコン樹脂塗料	○
シーリング剤	ウレタン系	○

※ 下地の状況によって密着性が異なる場合があります。上記の結果は目安とし、現場において簡易試験により密着性を評価してください。

※ その他の下地についてのお問合せは、最寄の当社までお願いいたします。

■ 上塗りに対する密着性

ジョリパットシリーズ各種、アクリルEm系塗料、アクリルシリコン系塗料

□ 標準施工仕様

塗替え仕様

20°C 65%RH

工程	材料	希釈率	所要量※1 (kg/m ²)	施工回数	次工程間隔 (hr)	備考
下地調整	・下地に脆弱層のある場合は、サンダー、皮スキ及びケレン棒などを用いて除去してください。 ・高圧水洗にて下地に付着している塵、ほこり、汚れなどを除去してください。					
下塗	セーフシーラー JS-800	0	0.05~0.2	1	3以上	刷毛・ローラー ・スプレー

新築仕様

20°C 65%RH

工程	材料	希釈率	所要量※1 (kg/m ²)	施工回数	次工程間隔 (hr)	備考
下地調整	・下地はよく乾燥させ、含水率10%以下、pH10以下としてください。 ・付着物は完全に除去し、傷、不陸、目地違いなどは補修調整してください。					
下塗	セーフシーラー JS-800	0	0.05~0.2	1	3以上	刷毛・ローラー ・スプレー

※1. 下地の種類、状態によって所要量が異なります。

注) 使用の注意点については取扱説明書、MSDSをご参照ください。

□ 性能試験成績表

JIS K 5663 附属書 合成エマルジョンシーラーによる物性評価

試験項目	試験結果	規定
容器の中での状態	合格	かき混ぜたとき、硬い塊がなくて一様になるものとする。
塗装作業性	合格	刷毛塗りに支障があってはならない。
塗膜の外観	合格	塗膜の外観が正常であるものとする。
乾燥時間(表面乾燥)	合格	2時間以内
低温安定性	合格	-5°Cに冷やした時に変質してはならない。
低温造膜性	合格	5°Cで塗膜形成に異常があってはならない。
上塗適合性	合格	上塗りに支障があってはならない。
耐水性	合格	水に96時間浸したとき異常があってはならない。
耐アルカリ性	合格	水酸化カルシウム飽和溶液に48時間浸したとき異常があってはならない。

□ 荷姿

セーフシーラーJS-800 16kg石油缶 (標準塗布面積 80~320m² / 缶)

注) 塗布面積は、下地の状態や環境により所要量が増減します。

- 荷受けの際、必ず破損の有無をご確認ください。万一破損している場合は、運送会社の証明をもらい、至急当社へご連絡ください。
(後日に発見された場合は、責を負いかねます。)
- 印刷物につき、商品写真と実物とは多少相違することがございます。 ● 商品ならびに施工に関するお問い合わせは最寄りの当社へお願いいたします。
- アイカ工業株式会社 本書に収録したものの一部または全部の無断複製・転載を禁じます。



ISO 9001 認証取得 JOA -2019
ISO 14001 認証取得 JOA -EM0513
OHSAS18001 適合 JOA -OH0017

アイカ工業株式会社

化成品・化粧板・住器建材・電子製品

本社 愛知県清須市西堀江2288番地
基目寺工場 / 〒490-1112 愛知県あま市上萱津深見24番地
化成品カンパニー 営業部
TEL (052) 445-6801 FAX (052) 445-6803
ホームページアドレス / <http://www.aica.co.jp/>

■代理店

札幌 ☎(011) 811-9201 FAX (011) 812-2968
仙台 ☎(022) 232-3251 FAX (022) 235-1067
盛岡 ☎(019) 653-5591 FAX (019) 653-5419
東京 ☎(03) 5912-2841 FAX (03) 5912-2847
横浜 ☎(045) 640-1081 FAX (045) 640-1087
埼玉 ☎(048) 601-2191 FAX (048) 601-2190
千葉 ☎(043) 241-2181 FAX (043) 241-2185
宇都宮 ☎(028) 346-1750 FAX (028) 346-1752
北関東 ☎(027) 322-8771 FAX (027) 327-2271

新潟 ☎(025) 245-8596 FAX (025) 245-8597
松本 ☎(0263) 333-1321 FAX (0263) 333-1325
名古屋 ☎(052) 757-1053 FAX (052) 757-1060
静岡 ☎(054) 286-0451 FAX (054) 286-0453
金沢 ☎(076) 222-9608 FAX (076) 222-9608
大阪 ☎(06) 6265-6813 FAX (06) 6265-6814
神戸 ☎(078) 222-6341 FAX (078) 222-6326
京都 ☎(075) 284-0770 FAX (075) 284-0771
広島 ☎(082) 254-1311 FAX (082) 255-8817

岡山 ☎(086) 243-1327 FAX (086) 243-7508
四国 ☎(087) 851-9588 FAX (087) 851-9592
福岡 ☎(092) 584-5080 FAX (092) 584-5091
鹿児島 ☎(099) 226-7511 FAX (099) 226-7515

☎・常設ショールーム(スペースゆ)

● 各種お問い合わせ先

アイカ コールセンター ※フリーダイヤルは、携帯電話・PH S 一部のIP電話等からはご利用になれない場合がございます。
☎(0120) 525-100 TEL (052) 409-8313 FAX (052) 409-1482

● カタログ、サンプル帳のご請求先

アイカカタログセンター ※当日出荷依頼分の受付時間はAM 12:00 まで。
TEL (052) 409-1471 FAX (052) 409-1526

● 塗板見本のご請求先

アイカ 塗板センター
TEL (052) 409-8751 FAX (052) 409-7570

※コールセンター・カタログセンター・塗板センターを含む全営業店の営業日は、月～金(除く:土日祝休)です。