

商品説明書

品番：NR-930シリーズ 品名：天然オイルステイン（全17色）

【種類】

天然油性

【色調】

NR-930 シリーズ			
色番	色名	色番	色名
-00	カラーレス	-19	オレンジレッド
-01	オークイエロー	-20	ダークレッド
-02	オレンジ	-21	ウルトラマリンブルー
-04	レッドブラウン	-22	ダークブラウン
-05	オークブラウン	-23	ホワイト
-06	ミディアムブラウン	-32	ライトブラウン
-08	グリーン	-33	アンバー
-10	ブラック	-34	ブラウン
-11	グレー		

【用途】

室内、屋外木部の着色用。

（耐水性・耐候性が要求される総ての木部用）

【特長】

- 低粘度で塗りやすく塗面積が広い。
- 耐水性・耐候性及び透明性良好。
- DIN EN71(文具・玩具の安全性)適合品。
- 塗装後も木の呼吸を妨げない。
- 塗膜から静電気を発生させない。

【生物学的エコロジー特性】

- 成分は総て天然物。(石油系化学物質は一切使用しない)
- 原料栽培には農薬や化学肥料を一切使用しない。
(環境負荷低減のため)
- 太陽エネルギーだけで生産される植物性成分のみを使用しているため、トルエン、キシレンなど石油系揮発性有機化合物は含まれていない。
- 生物に触れても害は無い。
- 天然化学物質は環境を汚染しない技術で製造している。
-ライフサイクルアセスメントの遵守-

【成分】

一情報公開の観点から全成分を表示

- シト랄ル
- 亜麻仁油
- 亜麻仁油スタンド油
- ダマール樹脂
- キリ油スタンド油
- ヒマシ油スタンド油
- 亜鉛チョーク
- コロホニウムグリセリンエステル
- 無機顔料
- 酸化チタン
- 珪酸
- 珪土
- 植物アルコール
- カルシウム / コバルト / ジルコニウム (無鉛)

【物理的性状】

比重	約 0.90
粘度	約 16 秒 (DIN4mm カップ・20℃)
外観	透明なカラーの液体
VOC 化合物	52% (重量比)

【危険物の分類】

可燃性	引火点：約 49℃
危険物の等級	第二石油類 (危険物等級 III)
注意事項	使用したウエス (布) 類は、ただちに水に浸けるか焼却してください。 (ウエスからの自然発火防止のため)

【施工方法】

※施工前に必ず試し塗りで確認が必要。

- 使用前に着色剤をよくかき混ぜてください。
- 刷毛・ローラー等で薄く均一に塗りひろげウエスで拭き取ってください。※厚塗りすると乾燥が遅くなります。
- 十分乾燥させてください。

【うすめ液】

原液のまま使用。必要な場合には天然シンナー (NR-191) を使用してください。

【標準的塗布量 (1回塗り)】

吸い込み度合いが平均的な素材の場合：㎡あたり約 20g～30g

実素材で試し塗りをして必要量を決定してください。

※1ℓの目安：約 30㎡です。

※拭き取り後の塗布量目安：㎡あたり 10g～15g

【乾燥時間】

基準：気温 20℃ 湿度 60%

指触乾燥時間	約 6～8 時間
塗り重ね可能時間	約 24～28 時間

※厚塗り・高湿度あるいは低温の場合は、乾燥が遅くなります。

【用具の洗浄】

使用后、ただちに天然シンナー (NR-191) で洗浄してください。

【塗料の保管】

子供の手が届かない乾燥した冷暗所に容器を密閉して保管してください。

【使用上の注意事項】

- 塗装は気温 10℃以上の所で実施してください。
- 火花や火元のある場所での塗装や保管は絶対にしないでください。
- 塗装中は着衣して皮膚を保護し、塗料が付いたときは水で洗浄してください。
- 塗装中は十分に換気してください。
- 使用したウエス (布) 類は、ただちに水に浸けるか焼却してください。
- 余った塗料は下水に捨てないでください。乾燥させると肥料として再利用可能です。ただし、乾燥させた塗料の廃棄については、各自治体の廃棄物処理条例に準じてください。
- 塗っている最中及び塗った後は換気に注意し、風通しの良い場所ですよく乾かしてから使うようにしてください。
- 床などの広い面積に塗る場合は、よく乾くまで、換気に十分注意してください。

【その他】

※表示成分にアレルギーの恐れがある方は、事前に皮膚科の医師にご相談ください。

※このデータは弊社における信頼できるデータですが、使用条件などにより異なることがあります。ご使用に関しては御社においてご確認の上ご使用ください。

※本製品をご使用前には、別紙安全データシート及び注意事項を必ず読み厳守してください。