

069 ライン

ロックトタンペイント

ロックトタンペイントは、亜鉛メッキ鋼材、トタン板など亜鉛面塗装用に作られた塗料です。一般の塗料に比べ、付着性、耐水性、耐候性が良くなるよう特別に設計されたもので、合成樹脂系、アクリル樹脂系、アクリルシリコン樹脂系の3種類があります。

◆ 特 長

- ◎ 069-1000 番級（合成樹脂系）
長油性アルキド樹脂ベースで、光沢、付着性にすぐれ、ハケ塗り作業性が良好で塗り替え用に適しています。
- ◎ 069-2000 番級（アクリル系）
特殊なアクリル樹脂をベースにした速乾型のトタンペイントです。結露によるつや引け、白化の心配がなく、光沢保持性が良好で変退色が少なく、耐候性にすぐれています。カラートタンの塗り替え用に適しています。
- ◎ 069-5000 番級（アクリルシリコン系）
シリコン変性した特殊アクリル樹脂をベースにした速乾型の塗料です。耐候性にすぐれ、つや引けや変退色が少なく、汚れも付きにくくなっています。



◆ 製品要綱

種 類	1000 番級 (合成樹脂系)	2000 番級 (アクリル系)	5000 番級 (アクリルシリコン系)
主 な 用 途	トタン屋根、カラートタンの塗り替え、亜鉛引鉄板、鉄部		
容 量	14L		
標準塗付量(kg/m ² ・回)	0.11 ~ 0.13		
標準塗布面積(m ² /缶・回)	115 ~ 130	105 ~ 125	
希 釈 剤	016-0059 塗料用シンナー		
希釈割合 (重量%)	ハケ・ローラー	5 ~ 10	
	エアレス	10 ~ 20	
標準塗装回数	2		
指触乾燥時間(20℃)	3 ~ 4 時間	1 時間	1 時間
半硬化乾燥時間(20℃)	10 時間	6 時間	6 時間
塗り重ね可能時間(20℃)	20 時間以上	2 時間以上 7 日以内	24 時間以上

※トタンや亜鉛メッキ鋼材には、下塗り塗料として061ライン「サビカット」を必ず塗装してください。

◆ 常備色

069 ライン 1000 番級 常備色 14 色 069 ライン 2000 番級 常備色 11 色
069 ライン 5000 番級 常備色 12 色

※069 ライン 2000 番級、5000 番級には、原料としてキシレンを使用しています。