



ROCK PAINT

エポキシ系亜鉛メッキ補修用ジンクリッチスプレー

ロックジンク スプレー




亜鉛メッキ材の補修・改修に!

IR

REGISTERED TRADEMARK



※缶に写っている色彩は印刷のため、実際の色彩と多少異なります。



ロックペイント 株式会社

ロックジンクスプレー

エポキシ系亜鉛メッキ補修用
ジンクリッチスプレー

特長

- 微粒子亜鉛末を使用しており、防錆効果を発揮します。
- 鉛・クロム系化合物を原料に使用していません。

ガス抜きキャップ付

用途

- 門扉、シャッター、フェンス、物置、手すり、電気製品など鉄部の亜鉛メッキ調塗装
- 亜鉛メッキの補修、改修用

(注) 新しい亜鉛メッキの場合、他製品の塗り重ね適性などは、最寄りの営業所にご相談ください。

概要

色	シルバー	グレー
品番	H62-3301	H62-3356
色相	N-7.0近似	N-5.5近似
JANコード	4957139 640705	4957139 640736
容量	420mL	300mL
標準塗り面積 (2回塗り)	0.4~0.6㎡ (タタミ約0.3枚)	0.4~0.6㎡ (タタミ約0.3枚)
乾燥時間	夏期：10~20分 冬期：30~60分	夏期：10~20分 冬期：30~60分
塗膜乾燥後の亜鉛含有率	約83%	約93%
塗膜乾燥後の標準膜厚 (2回塗り)	80μm	80μm
耐塩水噴霧試験(600時間)	異常なし	異常なし

～防錆性比較～

耐塩水噴霧試験 35℃、600時間実施
乾燥膜厚 80μm

ロックジンクスプレー 他社
ジンクスプレー



(塗装前の下地調整)

- さび止め効果は鉄面または亜鉛メッキ面に直接塗ることで得られるため、赤く錆びた所、塗膜のある所は手工具、電動工具などを用いて除去してください。

使用方法

- 塗る面のゴミ、油分、さび、かび、ワックス等をとってください。
 - 使用するときには、容器を十分に振り、カタカタと音がしてから更に30回以上振って、よくかき混ぜてください。
 - 塗料を吹き付けるとき、塗る面と噴出口との間は、15~25cmの間隔をとってください。
 - 容器をさかさにした状態では吹き付けできません。
 - 一度に厚塗りをしないで、塗る面と平行に移動しながら、ややうすめにまんべんなく2~3回くらい塗り重ねてください。
 - 使用後は、噴出口がつかまらないように容器をさかさにして2秒くらい空吹きし、噴出口をよくふいてからふたをしてください。
- (注) 塗り面積、乾燥時間は素地の状態、温度、湿度、風通しなどによって異なります。

取扱上の注意事項

- 幼児の手の届かないところに保管し、子供が誤飲、誤食しないように注意してください。
- 有機溶剤が含まれているので、塗装中、乾燥中ともに換気をよくしてください。
- 火気のあるところでは塗らないでください。
- 取扱中は、必要に応じてマスク、手袋、メガネなどの保護具を着用し、できるだけ皮膚にふれないようにしてください。
- 塗料を吹き付けるときは、人や周囲の物にかからないように注意してください。
- 残った塗料は、ふたをし、直射日光を避けて保管してください。
- やむを得ず塗料を捨てる時は、火気のない屋外で新聞紙等に塗り広げ完全に乾かしてから一般ゴミとして処分してください。
- 容器はガス抜きキャップを使用して完全にガスを抜いてから廃棄してください。
- 缶が錆びると中身が漏れたり破裂する危険がありますので、水回りや湿気の多い場所には置かないでください。
- 高温の場所に置くと破裂する危険がありますので、ファンヒーターなどの暖房器具や、加熱源の周辺、車の中、直射日光の当たる所には置かないでください。
- 本来の用途以外に使用しないでください。



救急処置

- 皮膚に付着した場合には、多量の石けん水で洗い落とし、痛み又は外観に変化があるときには医師の診察を受けてください。
- 目に入った場合には、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けてください。
- 蒸気、ガス等を吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けてください。



ロックペイント株式会社

東京営業部 〒136-0076 東京都江東区南砂2-37-2
TEL(03)3640-6000 FAX(03)3640-9000

札幌営業部 〒003-0011 札幌市白石区中央一条4-3-48
TEL(011)812-2761 FAX(011)812-9304

仙台営業部 〒983-0044 仙台市宮城野区宮千代2-3-11 凌正ビル201
TEL(022)349-8677 FAX(022)283-3255

西関東営業部 〒252-0131 神奈川県相模原市緑区西橋本1-15-16
TEL(042)700-3111 FAX(042)700-3112

大阪営業部 〒555-0033 大阪市西淀川区姫島3-1-47
TEL(06)6473-1650 FAX(06)6473-1000

名古屋営業部 〒454-0059 名古屋市中川区福川町1-1
TEL(052)351-6500 FAX(052)361-7433

岡山営業部 〒701-1134 岡山市北区三和1000番34
TEL(086)294-1201 FAX(086)294-6966

福岡営業部 〒811-0119 福岡県糟屋郡新宮町緑ヶ浜3-2-1
TEL(092)962-0661 FAX(092)963-1241

URL <http://www.rockpaint.co.jp>

●本カタログの内容については、予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。
また記載内容について、法律で認められる範囲を超えての転載・複製を禁止します。

販売店