

外装用塗料  
(下塗材)

セミフロンバインダーSiIIクリヤー


セミフロンバインダーSiIIクリヤーはセミフロンシリーズ、セミフロンスーパーシリーズをトップコートとして用い、アクリルウレタン樹脂を特殊シリコンで変性し、2液常温反応硬化形の弱溶剤アクリルシリコン樹脂プライマーとして開発されました。アクリルウレタン樹脂を特殊シリコンで変性することにより、柔軟性と強靭さを併せ持ち、下地の複雑な動きに追従致します。またトップコートで用いる常温架橋システムを取り入れたことにより、優れた耐候性を有する特殊バインダーです。

なお、弱溶剤タイプのため下地塗膜に幅広く適合し扱い易く、環境にも優しい塗料です。

特長

- 1) トップコート同様の常温架橋システムにより、耐候性に優れています。(耐候形1級相当)
- 2) 特殊変性した異なる樹脂により、サーフェーサー効果とプライマー効果に優れています。
- 3) 柔軟性と強靭さを併せ持ち、下地の複雑な動きに追従します。
- 4) セミフロンスーパーシリーズクリヤー仕上のバインダーとして紫外線透過防止と附着性能に優れるため2コートオールインワン仕上げが可能です。

促進耐候性試験 (XWOM)



適用下地

外壁：金属・窯業系サイディング、リシン、モルタル、ALC、RC等塗替え塗膜のプライマー

その他：金属、塩ビ（雨樋）、軒天、破風等塗替え塗膜のプライマー ※金属部への錆止め効果はありません。

旧塗膜との適合性

アクリル樹脂塗料・ウレタン樹脂塗料・酢ビアクリル塗料・アクリルシリコン樹脂塗料

塗料性状

項目	内容
1 混合比	7:1
2 色	透明
3 艶	艶有
4 比重	主 剤:0.86、硬化剤:0.97
5 固形分	主 剤:33、硬化剤:63 (有効成分)
6 外 観	主 剤:透明液体 硬化剤:淡黄色透明液体
7 消防法による危険物区分	主 剤:第4類 第2石油類 硬化剤:第4類 第2石油類
8 労衛法による表示対象物	主 剤:キシレン、エチルベンゼン 硬化剤:エチルベンゼン

## 塗装条件

工法	材料名	塗回数	塗布量(kg/m <sup>2</sup> /回)	希釈	塗装間隔(20℃)	塗装用具
下地調整	旧塗膜で剥れ部分、膨れ部分等はワイヤーブラシ、皮スキ等のケレン具を用いて完全に除去する。 またチョーキング部分、汚れ等は高圧洗浄等で除去し、乾燥した面とする。					
下塗	セミフロンバインダー SiIIクリヤー	1	0.15~0.18	塗料用シンナーA 0~10%	12時間以上7日以内	刷毛、ローラー、 スプレー

※素地劣化が進んだ窯業系サイディングボードは、予めセミフロンバインダー SiIIを増し塗りし下地補強を行って下さい。  
※オールインワンプロセス仕様の場合、塗装間隔は4時間以上7日以内で塗り重ね可能です。

## 可使用時間及び塗装間隔

季節	気温	可使用時間	塗装間隔※
夏	25~35℃	2時間以内	12時間以上~7日以内
			4時間以上~7日以内
春・秋	15~25℃	4時間以内	12時間以上~7日以内
			4時間以上~7日以内
冬	5~15℃	6時間以内	12時間以上~7日以内
			4時間以上~7日以内

※下段はオールインワンプロセスの場合に適用

## 荷姿

16kgSET	14kg/2 kg
8kgSET	7 kg /1 kg

## 上塗り適合性

セミフロンマイルド・セミフロンマイルドII・セミフロンスーパーマイルドII・セミフロンアクア・セミフロンスーパーアクアII  
セミフロンマイルド遮熱・セミフロンマイルドII遮熱・セミフロンスーパーマイルドII遮熱・セミフロンスーパーアクアII遮熱

## 使用上の注意

- 1) 主剤と硬化剤の配合割合は厳守して下さい。配合割合を誤りますと、成膜不良が発生します。また十分な塗膜性能が発現できませんのでご注意下さい。
- 2) 2液反応硬化型塗料のため、可使用時間を超えて使用しますと性能低下及びトップコートとの層間密着性を低下させる原因となります。可使用時間を厳守し、必ず可使用時間内に使い切して下さい。
- 3) 硬化剤は、湿気硬化性ですので、使用後は必ず密栓し、水分混入の無い様に保管して下さい。
- 4) 以下の場合は、塗装出来ませんのでご注意下さい。
  - ・天候が悪い(降雨、降雪、強風)場合。
  - ・湿度が85%以上ある場合。
  - ・気温が5℃以下の場合や、施工後数時間以内に5℃以下になる可能性がある場合。
  - ・被塗物が水で塗っていたり、錆、油等の遺物が付着している場合。
- 5) 0℃以下の場所や直射日光の当たる場所での材料の保管は避けて下さい。
- 6) 下地の劣化が著しい場合(白亜化試験:3以上)は、プライマーを2回塗りして下さい。
- 7) 使用した器具類は直ちにシンナー洗浄して下さい。放置致しますと硬化し洗浄が難しくなります。
- 8) 取り扱いにはラベルの注意事項に従って下さい。詳細についてはSDSをご参照下さい。

## 安全衛生上の注意

●本来の用途以外に使用しないで下さい。 ●使用前に取扱説明書を理解して、取り扱って下さい。 ●粉じん/ガス/蒸気/スプレーなどを吸入しないで下さい。  
●取扱後は、手洗い及びうがいを十分に行って下さい。 ●必要に応じて個人用保護具を使用して下さい。 ●飲み込んだ場合:気分が悪い時は、医師に連絡して下さい。口をすすいで下さい。 ●粉じん、蒸気、ガスなどを吸い込んで気分が悪くなったときには、安静にし、必要に応じてできるだけ医師の診断を受けて下さい。 ●暴露した時、気分が悪いなどの症状がある場合は、医師に連絡して下さい。 ●緊急の洗浄剤が必要な場合、直ちに特別処置を実施する。 ●容器からこぼれた時には、砂などを散布した後処理して下さい。 ●施錠して子供の手の届かないところに保管して下さい。 ●直射日光や水漏れは厳禁です。 ●塗料などの缶の積み重ねは3段までとして下さい。 ●日光から遮断し、換気の良い場所で保管して下さい。輸送中も50℃以上の温度に暴露しないで下さい。●内容物/容器を廃棄する時には、国/地方自治体の規則に従って産業廃棄物として廃棄して下さい。 ※上記の表示は一例です。色相などにより、容器の表示とは異なる場合があります。 □詳細な内容、表示例以外の事項については、製品安全データシート(SDS)をご参照下さい。 □本商品は日本国内での使用に限定し、輸出される場合は事前にご相談下さい。