

塗 装 略 号 : 2 - A S E

塗 装 仕 様 : 弱溶剤型2液シリコン仕上 (塗り替え)

上塗塗料名 : 114L ユメロック

素 材 : サイディングボードなど

部 位 : 建物外壁など

工 程	塗 料 と 施 工 内 容	シンナー名 希釈率%	標準塗付量 kg/m ² ・回	標準膜厚 μm・回	塗り重ね 可能時間 h (20°C)	
1	素地調整	旧塗膜でハガレ部分、フクレ部分等はワイヤーブラシ、皮スキ等のケレン具を用いて完全に除去する。 またエフロレッセンス、チョーキング部分、汚れなどは高圧水洗浄等で除去し、乾燥した清浄面とする。				
2	下 塗	水 ハケ、ローラー 1~5	0.2~0.4	—	3以上	
3	上 塗	016-0059 塗料用シンナー ハケ、ローラー 5~15 スプレー 15~20	0.11~0.13	—	2以上	

※塗付量は被塗物の形状、素材、塗装方法などによって多少異なります。

・掲載されている塗料の詳細な使用方法については、それぞれのカタログをご参照ください。

○労働災害事故防止のため製品安全データシート (SDS) をご参照ください。