

デジタル秤 使用方法

1. 塗料で汚れないように、ビニール袋などで養生します。
2. 「/T」ボタン(右側のボタン)で電源を入れます。
3. 「UNIT」ボタンで、「g」(グラム)表示を確認します。(他に「oz」「ml」表示あります。)
4. 容器をセットします。
5. 容器の重量(風袋)を「電源/T」で風袋引きします。
6. 配合比に応じた主剤を計り、硬化剤を加えます。(/T」で重量を「0」に戻せます)
7. 測定可能重量をオーバーした場合は「EEEE」表示されます。

2液型塗料 配合比表

配合比	配合重量		主剤(g)	硬化剤(g)	塗料名
9：1	1	Kg	900	100	2液ユメロック、2液ユメロックルーフ、 2液シャネツロック、2液ハイパーユメ ロック、2液クリーンマイルドフツソ、2 液サビカット
	2	Kg	1800	200	
	3	Kg	2700	300	
	5	Kg	4500	500	
	7	Kg	6300	700	
7：1	1	Kg	880	120	パワーシリコンマイルドⅡ
	2	Kg	1750	250	
	3	Kg	2630	370	
	5	Kg	4380	620	
	7	Kg	6130	870	
5：1	1	Kg	840	160	ユータックE-30、2液ユメロックシー ラー、プルーフロングRトップ、タフシー ルトップ300、トウキマイルド、新イブ シコート
	2	Kg	1670	330	
	3	Kg	2500	500	
	5	Kg	4170	830	
	7	Kg	5840	1160	
5：2	1	Kg	720	280	水系ボウジンテックス塗替プライマー
	2	Kg	1430	570	
	3	Kg	2150	850	
	5	Kg	3580	1420	
	7	Kg	5000	2000	
4：1	1	Kg	800	200	UVガードクリヤー
	2	Kg	1600	400	
	3	Kg	2400	600	
	5	Kg	4000	1000	
	7	Kg	5600	1400	

4kgの場合は、2Kgを倍にしてください。

デジタル秤 使用方法

配合比	配合重量		主剤(g)	硬化剤(g)	塗料名
3:1	1	Kg	750	250	ユータックECプライマー、ユータックE-40、ブルーフロンバリュー(主剤と硬化剤が逆です)、スラリー強化プライマー、水系ボウジンテックスエポキシシーラー
	2	Kg	1500	500	
	3	Kg	2250	750	
	5	Kg	3750	1250	
	7	Kg	5250	1750	
2:1	1	Kg	670	330	オリオ2
	2	Kg	1340	660	
	3	Kg	2000	1000	
	5	Kg	3340	1660	
	7	Kg	4670	2330	
17:3	1	Kg	850	150	ハイポン20デクロ
	2	Kg	1700	300	
	3	Kg	2550	450	
	5	Kg	4250	750	
	7	Kg	5950	1050	
15:1	1	Kg	940	60	SPネオセラミコート
	2	Kg	1880	120	
	3	Kg	2820	180	
	5	Kg	4690	310	
	7	Kg	6570	430	
15:2	1	Kg	890	110	ボウジンテックス5000U、ハイパーユメロック(木部・弾性硬化剤)
	2	Kg	1770	230	
	3	Kg	2650	350	
	5	Kg	4420	580	
	7	Kg	6180	820	
14:1	1	Kg	940	60	RMプライマー、マイルド浸透シーラー
	2	Kg	1870	130	
	3	Kg	2800	200	
	5	Kg	4670	330	
	7	Kg	6540	460	
13:1	1	Kg	930	70	水系ボウジンテックスU
	2	Kg	1860	140	
	3	Kg	2790	210	
	5	Kg	4650	350	
	7	Kg	6500	500	

4kgの場合は、2Kgを倍にしてください。