

塗装で適度な滑り具合を選べます！！



フレッシュアクアF

ノンスリップシリーズ

～今まで滑りやすく敬遠されていた艶消し仕上げも可能！！～

木材の風合いを活かしたいけれど・・・

- 無塗装や含浸型塗装だと→ささくれたり汚れたりする。
- ウレタン艶有り仕上げだと→日光・室内灯の反射により木材の持つ癒し効果が薄れる。
- 今までの防滑塗装だと→表面がザラザラして靴下等が消耗しやすい。

そこで！！

「フレッシュアクアFノンスリップシリーズ」の特徴

- 用途により適度な滑り止め効果を選べます。
ハード・ミドル・ソフトの3種類から求める滑り性に応じて選択が可能です。
- いずれのタイプも艶有りから艶消しまでお好みの仕上がり感を選べます。
- 優れたグリップ性を発揮しながらしっとりナチュラルな質感を実現します。
- 水性タイプなので現場施工が容易です。



商品バリエーション（滑り性の比較）

商品の種類 (艶消しにて比較)	摩擦係数 (平均動摩擦係数)	用途
一般的な ウレタンクリヤー	0.3~0.4	一般的な木質フローア一等
ソフトグリップ	0.57	老人福祉施設・保育園・幼稚園等の 木質フローア（素足・靴下等）
ミドルグリップ	0.63	手摺や階段の踏み板
ハードグリップ	1.04	椅子の座面等、強力な滑り止めを 要する部位

※摩擦係数=動いている物質の動きを阻止しようとする摩擦力と垂直に加わる質量の比。
この数値が低いほど滑りやすく、高いほど滑りにくいという事を意味します。

標準工程

工程	材料・調合	施工用具・条件	間隔時間 (20℃)	所要量
素地調整	サンドペーパー #120~#240	ゴミ、毛羽、油分をサンドペーパー等によく落とし、 再度ウエス等でゴミや研磨粉をよく落とす。		
下塗り	フレッシュアクアF サンディング	水性刷毛	2~3時間	60~80g/m ²
研 磨	サンドペーパー #320~#400			
上塗り	フレッシュアクアF ノンスリップフラット 各タイプ (艶有り/各艶消し)	水性刷毛	—	60~80g/m ²

(注) 下塗り塗料には必ず「フレッシュアクアFサンディング」をご使用下さい。

他の塗料を使用した場合、密着不良を生ずることがあります。

補修等でフラットを塗り重ねる必要となった場合も、「フレッシュアクアFサンディング」を塗装してからフラットを塗装して下さい。

「ハードグリップ」は性質上、汚れが付き易くなります。汚れがひどい場合の洗浄には、「せっけん水」が最適です。

キャピタルペイント株式会社 (一社) 日本塗料工業会正会員・Coatings Care®宣言会社

〒569-0054 大阪府高槻市若松町 8-10
Tel : 072-672-7330 / Fax : 072-672-7336

Homepage : <http://www.capitalpaint.jp/>
E-mail : info@capitalpaint.jp