

ハイボンドトップ

ハイボンドトップは防水材ハイボンドコートとの保護と美装を目的とした水性カラー塗布材です。
耐水性、密着性に優れた柔軟な塗膜は、防水層の伸縮にも追従しますので長期間にわたって防水層を保護します。

[用 途]

防水材ハイボンドコートとのトップコート。他、ゴムシート、ウレタン樹脂防水材の上塗り保護と美装。

[性状・物性表]

試験項目	ハイボンドトップ	備 考
乾燥時間 (指触)	90分	20℃
乾燥時間 (硬化)	3時間	20℃
粘 度 (mPa·s/23℃)	10,000~23,000	JIS K-6833
比 重 (20℃)	1.40±0.05	JIS K-6833
促進耐候試験	300時間異常なし	JIS K-5400
退 色 試 験	100時間異常なし	JIS K-5400
耐 水 試 験	120時間異常なし	JIS K-5400
耐 衝 撃 性	500g×30cm 合格	JIS K-5400
耐 アルカリ性	異常なし	JIS K-5400
耐 磨 耗 性	50mg以下/100回 合格	JIS K-5400

[標準仕様]

工 程	塗布量 kg/m ²	塗 布 方 法
1. 下地防水材層	汚れ、油分、ゴミ、水分等の除去	
2. ハイボンドトップ	0.5~0.7	刷毛、ローラー

[荷 姿]

ハイボンドトップ (グレー、グリーン) — — 20kg入り石油缶