

製品性状表

製品名 : カナエカチオンプライマー

< 性状 >

試験項目	試験結果	備考
外観	淡黄乳白色液体	
主成分	アクリル共重合樹脂	
粘度 (mPa・s / 23℃)	150 以下	JIS K 6833
不揮発分 (%)	31.0 ~ 34.0	JIS K 6833
pH	4.0 ~ 6.0	
最低造膜温度	0℃	

< 主用途 >

防水材用プライマー

< 特長 >

カナエカチオンプライマーは、カチオン性のアクリル系エマルジョンです。
優れた浸透性を有し、且つ、下地旧塗膜適正、上塗り塗料適正に優れています。

< 使用方法 >

カナエカチオンプライマー100部に対し、水を0~100部加えて希釈し、ご使用ください。

標準塗布量 ; 0.15kg/m²

< 荷姿 >

16kg入り石油缶

ここに記載しました特性値は実測値であり、保証値ではありませんので本製品が目的に適合するかどうか、お確かめの上ご使用下さいませお願いいたします。
実際の使用にあたってはMSDS（製品安全データシート）等を参照の上安全にお使いください。
また本文記載の用途は、いかなる特許にも抵触しないことを保証するものではありません。

