

NTカチオンタイトF

仲介接着から下地処理まで優れた性能を発揮!!

「NTカチオンタイトF」はカチオン性スチレン・ブタジエンゴム(SBR)ラテックスをベースとするセメント・ラバー・複合体(CRC)タイプの建築・土木用の接着剤です。

カチオン性ラテックスは陽電気を帯びているため、陰電気を帯びた砂やセメント粒子と静電的に引き合い、均一な構造を形成します。加えて下地に陽電気を帯びた接着剤を塗布することで、+(プラス)と-(マイナス)が互いに引き合い、驚異的な接着性を発揮し、その優れたシームレス塗膜は屈曲性および防水性に富み、高い防錆作用を発揮します。

特長

- 1 カチオン性スチレン・ブタジエンゴム(SBR)ラテックスをベースとするセメント・ラバー・複合体(CRC)タイプの下地処理用接着剤です。
- 2 仲介接着剤としてNTカチオンタイトFを塗布した上には、あらゆる化粧材が施工できます(塗料、モルタル、磁器タイル、その他)。
注:強溶剤を使用しますと軟化する場合があります。
- 3 塗布するだけで保護被膜、補強、防錆材として使用できます。

用途

(下地条件)

- 磁器タイル面
- コンクリート・モルタル面
- 防水材の下地調整
- 弾性塗り床材の下地調整
- コンクリート・モルタルの下地調整

●使用方法

- セットされた缶の中から硬化液を取り出し、その80%程度をパウダーに加え、ハンドミキサーで均一に混練し、さらに若干の硬化液を加えて作業に適した粘度に調整します。
- 可使時間:夏期1時間、冬期2時間
- 一般的に金ゴテ施工となりますが、吹付施工も可能です。ただし、吹付の場合は粘度調整が必要になる場合があります。その場合は必ず硬化液を使用してください。

●施工上の注意

- 0℃以下での使用は凍結の恐れがあります。使用しないでください。
- 水は絶対に使用しないでください。
- 脆弱な下地の場合は、必ずその個所を撤去してから施工してください。

性能

接着性能

被着体	引張接着強度(N/cm ²)	被着体	引張接着強度(N/cm ²)
ガラス	223.4	コンクリート	172.4
エポキシ樹脂塗装鋼板	218.5	塩ビ系防水シート	116.6
磁器タイル	203.8	ウレタントップ	128.3
大理石	181.3	アルミニウム板	1.9

荷姿

NTカチオンタイトF

……20kg(パウダー 15.5kg、硬化液4.5kg)

塗布面積

12m²(1.7kg/1mm厚の場合)



「NTカチオンタイトF」 取り扱い上の注意事項

.....(よく読んでご使用ください).....

- ◎ 施工中、乾燥中ともに換気を充分に行ない、ミストや蒸気を吸い込まないようにしてください。
- ◎ 取り扱い作業中、容器からこぼれないよう注意してください。こぼれた場合は、直ちに布やウエスで拭き取るか、砂などを散布したのち処理してください。
- ◎ 容器はつり上げないでください。止むを得ずつり上げる時には、適切なつり具で垂直に持ち上げ、落下に充分注意してください(偏荷重になると取っ手が外れ、落下する危険性があります)。
- ◎ 取り扱い後は、手洗いおよびうがいを充分に行なってください。
- ◎ 目に入った場合は、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けてください。
- ◎ 誤って飲み込んだ場合は、できるだけ早く医師の診察を受けてください。
- ◎ 保管は必ずフタをして、凍結を避け、直射日光の当たらない場所を定めて保管してください。
- ◎ 子供の手の届かないところに保管してください。
- ◎ 中身を使いきってから廃棄してください。また、廃液・汚泥などは関係法規に基づき、自社で適正に処理するか、産業廃棄物処理業者に委託して処理してください。
- ◎ 詳細な内容が必要な場合は警告ラベル、または化学物質等安全データシート(MSDS)をご参照ください。

※製品改良のため、仕様などを予告なしに変更することもあります。ご了承ください。

【その他、ご不明な点がございましたら、最寄りの営業所へお問い合わせください】

㊦ 日本特殊塗料株式会社

☎ お問い合わせ先

東京営業所 〒114-8594 東京都北区王子5-16-7	☎(03)3913-6203 FAX(03)3913-6323
平塚営業所 〒254-8503 神奈川県平塚市長静1-10	☎(0463)23-2135 FAX(0463)23-3739
名古屋営業所 〒472-0006 愛知県知立市山町東並木12	☎(0566)81-8111 FAX(0566)81-9124
大阪営業所 〒564-0062 大阪府吹田市垂水町3-28-10	☎(06)6386-8492 FAX(06)6386-3560
広島営業所 〒739-0026 広島県東広島市西条中央4-3-13	☎(082)423-6231 FAX(082)423-6256
福岡営業所 〒849-0112 佐賀県三養基郡みやき町江口4726	☎(0942)89-5755 FAX(0942)89-5759

■代理店

◎ 日本特殊塗料ホームページ <http://www.nttoryo.co.jp/>
 ◎ ネットク・アメニティシステム連合会ホームページ <http://www.e-toso.net/>