

## 塗 装 仕 様 書

水谷ペイント株式会社

物件名	
素材	モルタル・コンクリート 旧塗膜溶剤アクリル
上塗材	水系ボウジンテックス U
工法名	薄膜コーティング工法

設計事務所
施工業者名
塗装業者名

## 塗装仕様

工程	使用塗料	調合割合		塗装方法	塗付量 (kg/m <sup>2</sup> /回)	塗回数 (回)	塗面積 (m <sup>2</sup> /ロット)	塗装間隔 (20℃)		
								工程内	工程間	最終養生
素地調整	旧塗膜面は、油分・ゴミ・ホコリ・泥等を丁寧に除去し・清掃し、充分乾燥させる。 またクラック・不陸等はプライマー工程後、あらかじめエポキシパテ等で充填する。									
下塗り	水系ボウジンテックス 塗替用プライマー	主剤	5kg	ハケ ローラー	0.06~0.08	1	88~117	-	8h以上 48h 以内	-
		硬化剤	2kg							
上塗り	水系ボウジンテックスU	主剤	13kg	ハケ ローラー	0.11~0.16	2	44~64	2以上 48以内	-	歩行可能 6h以上 完全硬化 2日以上
		硬化剤	1kg							
		清水	0.3~1.4 kg							

## 注意事項

- 気温5℃以下、相対湿度80%以上、降雨、降雪、結露が予想される時は、乾燥不良を起こすことがありますので施工を見合わせてください。
- 使用前には充分攪拌してください。
- 施工時には火気厳禁、また溶剤中毒に充分注意してください。
- 材料の保管・取り扱いは消防法、労働安全衛生法に基づき充分な管理をお願いします。
- 排水溝には捨てないでください。
- 凍結させないように3℃以上の室内に保管してください。
- 静電気をきらう床には施工しないでください。
- 詳しくはMSDSをご参照ください。