

塗装略号: 1-SE

塗装仕様: 弱溶剤型1液シリコン仕上 鉛・クロムフリー仕様

上塗塗料名: 024L 1液ユメロック

規格: —

素材: 木、合板など

部位: 屋内外木部

ホルムアルデヒド放散等級: F☆☆☆仕様

| 工程 | 塗料と施工内容 | シンナー名<br>希釈率%   | 標準塗付量<br>kg/m <sup>2</sup> ・回 | 標準膜厚<br>μm・回 | 塗り重ね<br>可能時間<br>h (20°C) |
|----|---------|---|-------------------------------|--------------|--------------------------|
| 1  | 素地調整    | オービタルサンダーでP180~P240ペーパーを用いて、素地や旧塗膜の汚れ、付着物、ケバダチを除去して平滑な面にしてください。 |                               |              |                          |
| 2  | 下塗      | 016-0059<br>塗料用シンナー<br>ハケ、ローラー<br>5~115<br>スプレー<br>110~20       | 0.12~0.20                     | —            | 4h以上<br>7日以内             |
| 3  | 研磨      | サンドペーパーP180~P240で研磨してください。                                      |                               |              |                          |
| 4  | 上塗      | 016-0117<br>塗料用シンナー<br>ハケ、ローラー<br>5~15<br>スプレー<br>10~20         | 0.11~0.13                     | —            | 10h以上                    |

※塗付量は被塗物の形状、素材、塗装方法などによって多少異なります。

・掲載されている塗料の詳細な使用方法については、それぞれのカタログをご参照ください。

○労働災害事故防止のため製品安全データシート(MSDS)をご参照ください。