

塗装略号：1-U E

塗装仕様：弱溶剤型1液ウレタン仕上 鉛・クロムフリー仕様

上塗塗料名：018 L ダイナロックⅢ

規格：—

素材：木、合板など

部位：屋内外木部

ホルムアルデヒド放散等級：F☆☆☆仕様

工 程	塗 料 と 施 工 内 容	シンナー名 希釈率%	標準塗付量 kg/m <sup>2</sup> ・回	標準膜厚 μm・回	塗り重ね 可能時間 h (20°C)
1 素地調整	オービタルサンダーでP180~P240ペーパーを用いて、素地や旧塗膜の汚れ、付着物、ケバダチを除去して平滑な面にしてください。				
2 下 塗	ロック木部用マルチ下塗 051-153× 塗装方法 ハケ、ローラー、スプレー 塗装回数 1回 塗布面積 80~133m <sup>2</sup> /16kg・回	016-0059 塗料用シンナー ハケ、ローラー 5~115 スプレー 110~20	0.12~0.20	—	4h以上 7日以内
3 研 磨	サンドペーパーP180~P240で研磨してください。				
4 上 塗	ダイナロックⅢ 018-9001 (0204 <sup>ベ</sup> -ス) 調色指定色 塗装方法 ローラー、スプレー 塗装回数 2回 塗布面積 115~135m <sup>2</sup> /15kg・回	016-0117 塗料用シンナー ハケ、ローラー 5~15 スプレー 10~20	0.11~0.13	—	12h以上

※塗付量は被塗物の形状、素材、塗装方法などによって多少異なります。

・掲載されている塗料の詳細な使用方法については、それぞれのカタログをご参照ください。

○労働災害事故防止のため製品安全データシート (MSDS) をご参照ください。