

塗装略号: SOP

塗装仕様: 合成樹脂調合ペイント仕上げ 鉛含有仕様

上塗塗料名: 059L ロックコートロイヤル 800

規格: —

素材: 木、合板など

部位: 屋内外木部

ホルムアルデヒド放散等級: F☆☆☆仕様

工程	塗料と施工内容	シンナー名 希釈率%	標準塗付量 kg/m <sup>2</sup> ・回	標準膜厚 μm・回	塗り重ね 可能時間 h (20°C)
1	素地調整	オービタルサンダーでP180~P240ペーパーを用いて、素地や旧塗膜の汚れ、付着物、ケバダチを除去して平滑な面にしてください。			
2	下塗	016-0059 塗料用シンナー ハケ、ローラー 5~115 スプレー 110~20	0.12~0.20	—	4h以上 7日以内
3	研磨	サンドペーパーP180~P240で研磨してください。			
4	上塗	016-0059 塗料用シンナー ハケ、ローラー 5~10 スプレー 10~15	0.12~0.14	—	16以上

※塗付量は被塗物の形状、素材、塗装方法などによって多少異なります。

・掲載されている塗料の詳細な使用方法については、それぞれのカタログをご参照ください。

○労働災害事故防止のため製品安全データシート(MSDS)をご参照ください。