

塗装略号: 2-ASE

塗装仕様: 弱溶剤型2液シリコン仕上 鉛・クロムフリー仕様

上塗塗料名: 114L ユメロック

規格: —

素材: 木、合板など

部位: 屋内外木部

ホルムアルデヒド放散等級: F☆☆☆仕様

工程	塗料と施工内容	シンナー名 希釈率%	標準塗付量 kg/m ² ・回	標準膜厚 μm・回	塗り重ね 可能時間 h (20°C)
1 素地調整	オービタルサンダーでP180~P240ペーパーを用いて、素地や旧塗膜の汚れ、付着物、ケバダチを除去して平滑な面にしてください。				
2 下塗	ロック木部用マルチ下塗 051-153× 塗装方法 ハケ、ローラー、スプレー 塗装回数 1回 塗布面積 80~133m ² /16kg・回	016-0059 塗料用シンナー ハケ、ローラー 5~115 スプレー 110~20	0.12~0.20	—	4h以上 7日以内
3 研 磨	サンドペーパーP180~P240で研磨してください。				
4 上塗	ユメロック 114-0204ベース 指定色 主剤 114-0120 木部・弾性用硬化剤 配合比(重量)主剤9:硬化剤1 塗装方法 ハケ、ローラー、スプレー 塗装回数 2回 塗布面積 115~135m ² /15kgセット・回	016-0059 塗料用シンナー ハケ、ローラー 5~15 スプレー 15~20	0.11~0.13	—	2以上

※塗付量は被塗物の形状、素材、塗装方法などによって多少異なります。

・掲載されている塗料の詳細な使用方法については、それぞれのカタログをご参照ください。

○労働災害事故防止のため製品安全データシート(MSDS)をご参照ください。