

# SPネオ無機コート標準仕様

## 屋根・その他部位 塗替え用

(モニエル・クボタ洋瓦・スカンジア瓦)

工 程	使用材料	配合比 主剤：硬化 剤	希釈割合 (%)	使用量 (kg/m <sup>2</sup> )	塗面積 (m <sup>2</sup> /枚)	塗間隔 (20℃)
素地調整	高圧水洗 脆弱なスラリー層の撤去	—	—	—	—	—
下 塗	NT スラリー瓦用シーラー	7：1	無希釈	0.3	約 50	4 時間以上
上 塗 1	ネオ無機コート	5：1	0～10 塗料用シンナー	0.12 ～0.15	104～130	16 時間以上 ～7日以内
上 塗 2	ネオ無機コート	5：1	0～10 塗料用シンナー	0.12 ～0.15	104～130	—

注-1 塗装場所の気温が5℃以下湿度が85%以上、また結露や降雨が予想される場合は塗装を避けてください。

注-2 脆弱なスラリー層の十分な撤去と、表面にシーラー層が形成するまで1～3回塗装してください。