



特許出願中

透明

ホワイト

ファインパーフェクトシーラー™

現場にこれ1本あれば安心の
高機能シーラーに**ホワイト追加!**

両下地に対応!
無機
有機

■ 特長

① 多用途

無機、有機ハイブリッド技術により開発された特殊エポキシ樹脂の効果により、従来のモルタル、コンクリート、木部、スレート屋根に加え、サイディングボードや鉄部等あらゆる素材に幅広く対応します。

※下地適用下地以外のもは対応できない場合があります。

② 浸透+高付着

下地に対して高い浸透性と含浸補強性を持つとともに、高い付着力が発現します。

あらゆる素材に
対応可能な高機能シーラー!!



■ 適用上塗り

水性上塗り・弱溶剤上塗り塗料全般(パーフェクトトップ、ファインパーフェクトトップ他)

■ 適用下地と使用量目安

使用量目安: 0.05~0.12kg/m²/回 0.15~0.3kg/m²/回

無機系素材									金属系素材					有機系素材					
押出成形セメント板	サイディングボード	磁器タイル	モルタル	コンクリート	ブロック	PC板	けい酸カルシウム板	ALC	住宅用化粧スレート屋根	GRC	鉄部	電気亜鉛メッキ	カラートタン	アルミウム(A1050P)	ステンレス(SUS304)	ガルバリウム鋼板	FRP樹脂	硬質塩ビ	木部
											※1	※1	※1	※1	※1	※1	※2	※2	

★ 上記の使用量は、記載の塗装方法で標準的に使用する量を記載しています。必要に応じ、使用量・塗り回数を調整してください。
注) 大理石、金属光沢を有するラスタータイル、はっ水処理を施した素焼きタイル、グラファイトを施したいぶしタイルなどの特殊なタイルには付着しにくいので、試験塗装にて付着性を確認してください。**れんがタイル・素焼き風タイルへの施工は避けてください。**その他、特殊なタイル面への施工については、別途ご相談ください。
※1 金属系素材などを塗装する場合は、入念な面荒らしを行ってから施工してください。さびが発生している場合や腐食環境の厳しい環境では防錆性の高いさび止め塗料を使用してください。
※2 有機系素材などを塗装する場合は、入念な面荒らしを行ってから施工してください。

③ 高意匠サイディングボード対応

これまで無機や親水表面処理が施された高意匠サイディングボードでは、下地の活性状態によって、下塗りシーラーの付着性が十分に発揮されないケースがありました。ファインパーフェクトシーラーは窯業系サイディングボードの種類・表面の活性状態に付着性が左右されず、各種外壁材に対応可能です。

■ 用途

内外壁面・住宅用化粧スレート屋根面、新築・塗り替え塗装の下塗り(内部に使用する場合は十分に換気を行ってください。)

無機・有機、両下地 対応のメカニズム!



