

御中

令和 年 月 日
玄々化学工業株式会社
営業部

レゾナC 塗装仕様書

適用範囲 : 外壁・軒天・フェンスなど

適用 : 木部着色塗り(WP)

仕様 : 屋外着色仕上げ

工程	塗料名 品番	塗布量 (Kg/m ² /回)	塗り回数	塗り重ね 乾燥時間 (20℃)	希釈剤名 希釈率(%)	
1	素地ごしらえ	サンドペーパー P180~220				
2	着色(1)	油性着色剤 G-NATURE レゾナC 18-****(各色) 100 レゾナCα IZ-88 3	0.03 ~ 0.05	1	6時間	なし
3	着色(2)	油性着色剤 G-NATURE レゾナC 18-****(各色) 100 レゾナCα IZ-88 3	0.03 ~ 0.05	1	24時間	なし

使用製品	
品番:18-****	
*上記製品は、下記の環境規格に適合しています	
ホルムアルデヒド放散等級	F☆☆☆☆
学校環境衛生基準	適合

注意事項:	レゾナCは原液使用ですが、うすめる場合はレゾナCカラレスをご使用ください。 カラレスの単独使用は避けて下さい
-------	---