

御中

令和 年 月 日
玄々化学工業株式会社
営業部

レゾナC 塗装仕様書

適用範囲 : 腰壁・巾木・建具等 一般木部

適用 : 木部着色塗り(OS)

仕様 : 屋内向け着色仕上げ

工程	塗料名 品番	塗布量 (Kg/m ² /回)	塗り回数	塗り重ね 乾燥時間 (20℃)	希釈剤名 希釈率(%)	
1	素地ごしらえ	サンドペーパー P180~220				
2	着色	油性着色剤 G-NATURE レゾナC I8-*****(各色)	0.03 ~ 0.05	1	-	なし
3	拭き取り	ウエスにて全面拭き取り		24時間	-	

使用製品	
品番: I8-****	
*上記製品は、下記の環境規格に適合しています	
ホルムアルデヒド放散等級	F☆☆☆☆
学校環境衛生基準	適合

注意事項:	レゾナCは原液使用ですが、うすめる場合はレゾナCカラレスをご使用ください。
-------	---------------------------------------