

光沢が長持ち、色が長持ち、木材が長持ち
キャピタルペイントの新しい屋外木部用造膜型水性塗料

ログウッドカラー

日本建築学会 JASS18 M-307(木材保護塗料塗り)規格適合

特長

- ◇ 屋外用でも高級感のある艶あり仕上げが可能。
- ◇ ペンキのような塗りつぶし仕上げにならず、透明感ある着色仕上げで木目を活かします。
- ◇ 柔軟性のある塗膜成分を当社比 50%増量！
ハガレにくく堅牢な塗膜をつくり、木材を長期間保護します。
- ◇ 優れた安全性！ 臭気が少なく作業しやすい水性タイプ。
非危険物のため、引火の心配がありません。

用途

屋外木部全般（外壁・デッキ・ドア・窓枠・軒天・破風など）

施工事例












CPC キャピタルペイント株式会社

塗装工程

工程	塗料名	塗布量	乾燥時間 (20℃)
下地処理	素地研磨 #120~180ペーパー (汚れ・油分を除去すること)		
一回目	ログウッドカラー各色	80g/m ²	2時間
研磨	毛羽取り #180~320ペーパー		
二回目	ログウッドカラー各色	60g/m ²	2時間
三回目	ログウッドカラー各色	60g/m ²	2時間

色の種類

			
ナチュラル	チョコレート	ダークオーク	チーク
			
ウォルナット	マホガニー	エボニー	ドリフトウッド
			
キャンディレッド	ビビッドブルー	エメラルドグリーン	オリーブグリーン
		※ 色調は樹種により多少異なりますから、あらかじめ使用する基材にてご確認ください。	
ホワイト	ブラック		

注意事項

- 優れた耐候性能を発揮させるには、塗装する木材の含水率を15%前後に調節しておき、木口面・裏面を含む全面にしっかりと塗装をする必要があります。
- 防虫・防腐・防カビ剤を含んでおり、代表的な虫や菌・カビに効果があることを確認しておりますが、全ての虫・菌・カビに効果があることを保証するものではありません。
- 厚生労働省が定めたシックハウス対象化学物質を一切含んでいませんが、外部専用塗料のため建築基準法で定めたホルムアルデヒド発散建築材料F☆☆☆☆の表示対象とはなりません。
- 塗料中に着色成分が混合されており、保管中に沈殿する場合がありますので、よくかき混ぜてからご使用ください。塗装中も時々かき混ぜてください。
- 難燃剤・漂白剤・ヤニ抜き剤等が塗布されている材の場合、塗料との反応により塗装不良となる場合がありますので、必ず事前にご確認ください。
- 長時間空気に触れると乾いて膜を生成してしまいますので、使用时以外は必ず密栓をおこなってください。

キャピタルペイント株式会社 (一社) 日本塗料工業会正会員・Coatings Care®宣言会社

〒569-0054 大阪府高槻市若松町 8-10

Homepage : <http://www.capitalpaint.jp/>

Tel : 072-672-7330 / Fax : 072-672-7336

E-mail : info@capitalpaint.jp

201511-1