

標準施工仕様書

- 仕上げの種類 : 一液型水性木材保護塗料
- 商品名 : ログウッドカラー
- J I S 分類 : 該当せず
- 素地 :
- 部位 : 木部外装全般
- 仕様 : 木材保護塗装着色仕上げ (水性WP塗り・四回塗り)

【標準工程】

工程	材料・調合	施工用具・条件	塗回数	間隔時間 (20℃)	所要量
素地調整	ゴミ、毛羽、油分をサンドペーパー等でよく落とし、再度ウエス等でゴミや研磨粉をよく落とす。				
下塗り	ログウッドカラー 各色	水性刷毛	1	2時間	80g/m ²
研 磨	サンドペーパー #180～#320				
中塗り	ログウッドカラー 各色	水性刷毛	1	2時間	60g/m ²
上塗り	ログウッドカラー 各色	水性刷毛	1	2時間	60g/m ²
研 磨	サンドペーパー #320～#400				
上塗り	ログウッドカラー マットクリヤー	水性刷毛			40g/m ²

(注) 上記の各数値は、全て標準のものです。施工方法、施工条件により各々多少の幅を生じることがあります。

- 施工上の要点
 - (1) 素地 (木部) の含水率は、10%～15%に調整して下さい。
 - (2) 顔料が沈殿している場合がありますので、よく攪拌して使用してください。
 - (3) 速乾性の為、塗り継ぎムラが生じることがあります。同一平面塗装においては、途中で作業をストップせずに仕上げてください。