

塗装仕様書（コンクリート面）

塗装箇所 屋上・ベランダ 未塗装コンクリート面

使用塗料 セルコートシーラー（コンクリート用）、セルコートS、セルトップNW

塗装工程

工 程	材料名	希釈量 (%)	塗布量 (kg/m ²)	塗装方法	塗り重ね時間 (25℃)	養生 (25℃)	
1	素地調整	● 下地に付着した汚れ・ゴミ・油分・水分等処理（清掃・乾燥）する。 ● 表面のレイトンス等はディスクサンダー等で処理し集塵機等で清掃する。					
2	シーラー	セルコートシーラー （コンクリート用）	無希釈	0.15～0.20	中毛ローラー刷毛	3時間以上	
5	塗膜防水材料	セルコートS	無希釈	0.80～1.00	砂骨ローラー （細目）	3時間以上	
6		セルコートS				6時間以上	
7		セルコートS*				12時間以上	省略可
9	上塗り	セルトップNW*	0～5	0.15～0.20	中毛ローラー刷毛	3時間以上	72時間以上

*簡易ベランダ工法として、セルコートを2回塗り、セルトップNWの省略も可（*マーク）

使用上の注意事項

※吸い込みの激しい場合や塗り替えの場合は、セルコートシーラーを2回塗布して下さい。

※耐候性を向上するには上塗（セルトップNW）をご使用ください。

※塩ビシート、FRP防水へは施工できません。

※施工後72時間（3日）は、重量物（物干し、鉢植え等）の設置はしないで下さい。