

塗装仕様書（塗替）

塗装箇所 屋上・ベランダ シート防水面

使用塗料 セルコートシーラー（塗替・シート用）、セルコートS、セルトップNW

塗装工程

| 工 程 | 材料名 | 希釈量 (%) | 塗布量 (kg/m ²) | 塗装方法 | 塗り重ね時間 (25℃) | 養生 (25℃) | |
|-----|-------|--|--------------------------|-----------|----------------|----------|--------|
| 1 | 素地調整 | ● 下地に付着した汚れ・ゴミ・油分・水分等処理（清掃・乾燥）する。 ● 表面のレイトンス等はディスクサンダー等で処理し集塵機等で清掃する。 | | | | | |
| 2 | シーラー | セルコートシーラー (シート用) | 無希釈 | 0.15~0.20 | 中毛ローラー刷毛 | 3時間以上 | |
| 5 | 塗膜防水材 | セルコートS | 無希釈 | 0.80~1.00 | 砂骨ローラー (細目) | 3時間以上 | |
| 6 | | セルコートS | | | | 6時間以上 | |
| 7 | | セルコートS* | | | | 12時間以上 | 省略可 |
| 9 | 上塗り | セルトップNW* | 0~5 | 0.15~0.20 | 中毛ローラー刷毛 | 3時間以上 | 72時間以上 |

*簡易ベランダ工法として、セルコートを2回塗り、セルトップNWの省略も可（*マーク）

使用上の注意事項

※吸い込みの激しい場合や塗り替えの場合は、セルコートシーラーを2回塗布して下さい。

※耐候性を向上するには上塗（セルトップNW）をご使用ください。

※塩ビシート、FRP防水へは施工できません。

※施工後72時間（3日）は、重量物（物干し、鉢植え等）の設置はしないで下さい。