

ノンブリードクリアタイプシーリング接着剤

シャープ

シースルーMタイプNB

クリアタイプなので
下地の色を活かした施工が可能です。

同じ厚みで比べると
こんなにクリア感が違います。

◀シースルーMタイプNB クリア色

▲シリコン系シーリング材 クリア色

シースルーMタイプNB1本で
色違いの施工部に対応可能です。



320ml カートリッジ
1梱包20本入(10本入ケース×2)

ノンブリードクリアタイプシーリング接着剤

シャープ シースルーMタイプNB

- ★ 配電BOXや換気設備と外壁との取り合いで、色の異なる箇所に!
- ★ 石材や木材など下地素材の風合いを大切にしたい箇所に!
- ★ ノンブリード配合なので、塗装後のベタつきが少ない!
- ★ 内装の壁と建具のすき間などに!



シリコン系に比べ
撥水汚染が少ない!



はみ出しても
目立ちにくい!

使用方法

- 1) 施工部の油分、水分、ホコリなどを取り除き、乾燥させてください。
- 2) シーリング材が周りにつかないよう、マスキングテープ処理を行ってください。
- 3) 専用プライマーをムラなく塗り乾燥させてください。
- 4) ノズルを外し、内部の防湿膜を破った後、ノズルを再装着してください。
- 5) ノズルの先端を適当な太さにカットし、カートリッジガンにセットしてください。
- 6) 空気の巻き込みに注意しながら施工してください。
- 7) 表面の仕上げはすばやく行ってください。

注意事項

- 窯業系サイディング目地などのワーキングジョイント目地には使用しないでください。(当社ヘンセイシコーンNB-LMなど低モジュラスタイプをご使用ください。)
- 変成シリコン樹脂の特性により、表面にホコリ等が付着する場合があります。
- 薄層部は残さないようにしてください。
- 油性系、アルキド系、フタル酸系の塗料は使用できません。
- 接着性や塗装性はご自身で事前に必ずご確認ください。
- プライマーは、専用プライマー P-50 をご使用ください。
- 常時水等に接触もしくは浸漬する用途には使用しないでください。白化したり剥離する恐れがあります。
- 施工箇所により黄変が促進される場合もあります。
- 本製品は一般工業用に開発された製品です。シーリング用途以外には使用しないでください。
- 保存状態や期間によっては容器内でシーリング材が黄変することがありますが、品質には問題ありません。硬化後は透明に戻ります。
- 直接日光の当たる透明な被着体には施工しないでください。
- その他詳しくはSDS(安全データシート)をご請求ください。
- 記載している情報やデータは当社における試験に基づくものです。

硬化後上から塗装できる!

シャープ化学
製品LINEUP

クリアタイプなので
文字まで見えます。

下地を活かせる!

木部の隙間や穴埋めにシースルーMタイプNBを施工すると、木目の風合いが活かされます。

シースルーMタイプNB



シリコーンS

シースルーMタイプNBの性状・性能

項目	結果	
外 観	クリア	ベースト状
比 重		1.5
ス ラ ン プ (mm)	50℃	0
タ ッ ク フ リ ー (分)	23℃	30
引 張 強 さ (MPa)		3.00
切 断 時 伸 び (%)		300

● シースルーMタイプNBのご用命・ご相談は……



シャープ化学工業株式会社
SHARP CHEMICAL IND. CO., LTD.

■ 本社・工場

〒592-8352 大阪府堺市西区築港浜寺西町13-12
TEL.072-268-0322 FAX.072-268-3119
<http://www.sharpchem.co.jp/>
info@sharpchem.co.jp

0120-34-0321

■ 高砂事業所

TEL.072-268-0321 FAX.072-268-0326

■ グローバルセンター

TEL.072-268-0323 FAX.072-269-2810

■ 東京営業所

TEL.03-3649-8103 FAX.03-3646-6011

■ 札幌出張所

TEL.011-598-6814 FAX.011-598-6824