



SKK
MAINTENANCE
MATERIALS

T I L E - C L E A N N E O

タイルクリーンNEO

磁器タイル専用特殊洗剤

はじめに

タイルクリーンNEOは磁器タイル専用の有機酸系の特殊洗剤です。タイル表面を傷めずに安全にタイル外装の頑固な汚れを効果的に除去し、リフレッシュします。

これによりセラミック浸透性吸水防止材「タイルセラクリーン」を施工する際の洗剤に最適です。

特長

- | | |
|------|-----------------------------------|
| 強力洗浄 | タイル表面や目地の頑固な汚れも効果的に除去できます。 |
| 安全性 | タイル表面を傷めずに洗浄することができ、安全にご使用いただけます。 |
| 作業性 | 強力な洗浄力により、作業の効率化を図ることができます。 |

用途

ビル、マンション等の磁器タイル外壁の洗浄
(ラスタータイルには使用できません)

荷姿

タイルクリーンNEO 20kgQBテナー・4kgポリ容器

《危険情報と安全対策》

1. ご使用前には、製品容器に記載の注意事項をよくお読み下さい。また、MSDS（製品安全データシート）もご参照下さい。
2. タイルクリーンNEOの取扱い作業時には保護手袋、保護眼鏡等を着用して下さい。

使用方法

タイルクリーンNEOを使用する場合は予め洗浄の対象となる磁器タイル面の軽微な汚れを清水で洗い流し、すぐに次工程に入って下さい。

タイルクリーンNEOは汚れの程度により清水で0～3倍を目安に希釈してご使用下さい。

タイルクリーンNEOを40～60g/m²を目安として、ローラー、刷毛やモップ等で磁器タイルおよび目地表面に均一に塗付し、1～5分程度放置した後、パット等を用いてブラッシングを行って下さい。その後、モップ等で拭き取り、水洗にて十分被塗面



参考：洗浄用パット例
(タイルクリーンNEO用)

を洗浄して下さい。特に目地部に粉化物が残らないように注意深く洗浄して下さい。
上記工程で汚れが落ちない場合はブラッシングを行いながら塗付して下さい。強固に付着している汚れ（エフロレッセンス等）はあらかじめワイヤーブラシ、スクレーパー等を用いてこれら除去してからタイルクリーンNEOを塗付して下さい。
洗浄後は洗浄跡が残っていないことを確認した上で、下地を十分に乾燥させてから次工程に入して下さい。尚、下地の乾燥は3日以上を目安として下さい。

使用上の注意点

水希釈の際は、必要以上に濃度を高めしないで下さい。
汚れに対し、希釈率に幅があります。テストしながら適性な希釈率を決定することが、最も経済的な方法です。
目や口に入った場合は、速やかに水洗いして下さい。
取扱い作業時には保護手袋、保護眼鏡等を着用して下さい。
樹木、植木及び池の観賞魚などに影響を及ぼすおそれがありますので、あらかじめ養生を行ってから、施工に入して下さい。
表面形状が粗く、物理的に汚れがとれにくい場合は、洗浄剤の使用を避けて下さい。
タイルクリーン NEO は酸性の洗浄剤であるため他の洗浄剤、漂白剤等と混合して使用することは避けて下さい。
これらの洗浄剤が残存しないように大量の水で十分に水洗して下さい。水洗が不十分な場合、タイルセラクリーンの性能が低下します。
養生を必要とする場合は、不浸透性のシートを使用して下さい。
これらの洗浄剤がガラス面などに付着すると、変色や溶解などの異常を生じることがありますので、これを防止するため、予め養生を行ってから施工に入して下さい。