

簡単！ 防滑スプレーでスリップ防止！！

アンチ・スリップエアゾール

特 長

アンチ・スリップエアゾールは、室内外の金属やタイル・石・木部、及びその他の塗装表面に塗装し、スリップ防止機能を付与します。当製品は簡単に塗布することができ、室内はもとより室外の厳しい条件においても優れた耐久性を発揮します。

スリップ防止機能が必要と感じたら、何時でもお使い下さい。階段、スロープ、プールデッキ、歩行路、梯子、手摺、工具等様々なところに手軽にご使用いただけます。

荷 姿

◆ 6缶入りカートン (Net 重量 426g/缶)

カラー(4色)

- ◆ クリヤー
- ◆ 白
- ◆ 黒
- ◆ 黄



表面処理

◆ すべての表面

汚れ、グリース、オイル、塩分、その他の化学薬品系の汚れを、中性洗剤等を使用し洗浄して下さい。カビが発生していたら塩素系溶液で洗浄し、その後水洗いをして下さい。洗浄後は、十分に乾燥させて下さい。

◆ 鉄 部

手工具、または電動工具を使用し、浮錆、ミルスケールを除去して下さい。また、劣化した既存塗膜も除去して下さい。

◆ 既存塗膜

既存塗膜は、活性で良い状態でなければいけません。表面がつるつるだったり、光沢がある時は、目粗のためサンディングを施して下さい。

塗装方法

- ◆気温 10℃以上、湿度 85%以下で、表面が乾燥している時に使用して下さい。
又、表面温度が露点より 10℃～32℃の時に塗装して下さい。下塗りは必要ありません。
- ◆塗装する周囲を保護養生して下さい。スプレー飛沫は意外に遠くまで飛散します。
スプレー缶の中でボールの音がコココと鳴るまで、約 1 分間くらい缶を振って下さい。缶を持って被塗装物表面から 30 cm～40 cm くらい離して塗装します。
- ◆ダレやブツブツが出ないように、軽く数回に分けて塗り重ねて下さい。
再塗装をする場合は 1～2 時間以内か、または 24 時間以降に塗装して下さい。
塗装作業が終了したらスプレー缶を逆さまに保持して 5 秒間くらいガス噴射してノズルのクリーニングをします（直後は塗料が吹き出る事がありますので缶の向きに注意して下さい）。もしノズルが詰まってしまったらノズルを外してシンナーで洗淨して下さい。

物理的性質

- ◆推奨膜厚 25～50 μ (回)
- ◆摩擦抵抗性 乾燥：0.72 ウエット：0.85
- ◆乾燥時間 歩行：24 時間 再塗装：1～2 時間
- ◆耐熱性(乾燥) 80℃
- ◆貯蔵時間 5 年
- ◆性能関連規格 U S D A (米国農務省) 認可
- ◆安全情報 内容物：アセトン、キシレン

使用上の注意

- ◆可燃性液体で、有害な蒸気・ガスが発生します。
- ◆呼吸器官、目や皮膚の炎症の原因となります。
- ◆脳や神経系統に影響し、めまい、頭痛や吐き気の原因となります。アレルギー皮膚の方は注意して下さい。詳しくはMSDSをお読みください。

販売元



株式会社 セブンケミカル

〒160-0023

東京都新宿区西新宿 7-17-14

新宿シティ源共同ビル 4 階

TEL 03-3366-2616 FAX 03-3366-2619

販売店

