

御中

印			
---	--	--	--

塗装工程仕様書

刷毛塗り

色 目：各色 素 材：杉、檜等				
工程		使用材料／配合比（重量比）	塗装方法，塗布量	乾燥時間（20℃）
1	木地研磨	# 1 8 0 サンドペーパー		
2	上塗り着色	I 6－配合色 1 0 0 部 G－N A T U R E 和さ美 各色 I T－1 0 5 ～ 2 0 部 エコうすめ液	刷毛塗り後、 ウエスにて拭き取り 15～20 g／㎡	2 4 時間以上
備考：オイルの浸み込んだウエス等は多量に重ね置きしておくとも発熱により自然発火する恐れがあるので、水の張った金属容器に漬けて保管し早めに焼却等処分してください。				