

御中

印			
---	--	--	--

塗装工程仕様書

ウエス塗り

色 目 : 各色			
素 材 : 杉、檜等			
工程	使用材料/配合比 (重量比)	塗装方法, 塗布量	乾燥時間 (20℃)
1	1 1 8 0 サンドペーパー		
2	I 6 - 配合色 1 0 0 部 G - NATURE 和さ美 各色 I T - 1 0 0 ~ 1 0 部 エコうすめ液	ウエスに付けてタンゴ塗り後、綺麗なウエスにて拭き取り 15~20 g / m ²	24時間以上
備考： オイルの浸み込んだウエス等は多量に重ね置きしておくると発熱により自然発火する恐れがあるので、水の張った金属容器に漬けて保管し早めに焼却等処分してください。			