

塗装略号：EP

塗装仕様：水性アクリル平滑仕上げ（新設）

上塗塗料名：082ライン ユカロック100番級

規格：—

素材：コンクリート、モルタル、アスファルトなど

部位：屋内外床

ホルムアルデヒド放散等級：F☆☆☆☆仕様

工程	塗料と施工内容	シンナー名 希釈率%	標準塗付量 kg/m ² ・回	標準膜厚 μm・回	塗り重ね 可能時間 h (20°C)	
1	素地調整	エフロレッセンス、レイタンス、ゴミ、ホコリ、油等の汚れなどを完全に除去し、乾燥した清浄面とする。よく乾燥させ含水率10%以下、pH9.5以下になってから塗装を行う。				
2	下塗	ユカロック#100指定色 082-9000 塗装方法 ローラー、ハケ 塗装回数 1回 塗布面積 130~190m ² /14L・回	水 45~50	0.11~0.15	—	2以上
3	中塗	ユカロック#100指定色 082-9000 塗装方法 ローラー、ハケ 塗装回数 1回 塗布面積 90~100m ² /14L・回	水 0~10	0.18~0.22	—	2以上
4	上塗	ユカロック#100指定色 082-9000 塗装方法 ローラー、ハケ 塗装回数 1回 塗布面積 90~100m ² /14L・回	水 0~10	0.18~0.22	—	2以上

※塗付量は被塗物の形状、素材、塗装方法などによって多少異なります。

特長

- ・水性で臭気がなく作業が簡単です。
- ・アスファルト、アスコンにも塗装することができます。

施工上の要点および注意事項

- ・塗料はよくかき混ぜ、均一にしてから使用してください。
塗装作業中及び乾燥する際は十分に換気を行ってください。
- ・気温が低い時、湿度が高い場合には完全な塗膜ができにくく、十分な性能を発揮できませんので、気温5°C以下、湿度85%以上での塗装はさけてください。
- ・新しいコンクリート、モルタル面は十分に乾燥させてください。（含水率8%以下・pH9.5以下）
- ・降雨、降雪、凍結などの場合、また、天候不良の恐れがあるときは、外部の塗装はさけてください。
- ・塗装間隔（乾燥時間）は塗装現場の温度、湿度、風通し、素地の状態などにより多少変わります。
- ・常時水のたまる所への塗装はさけるか、排水処理を完全に行ってから塗装をしてください。
- ・ハケ、ローラーなどの塗装用具は、水性用を使用し、用具や手に付いた塗料は使用後できるだけ早く水で洗い落としてください。
- ・塗る面のゴミ、かび、こけ、油分などの汚れはよく取り除いてください。
- ・コンクリート、モルタル面に、巣穴や段差、ひび割れがある場合には、セメントフィラーで処理してください。
- ・各工程の塗装間隔や塗付量、希釈量を守らなかった場合塗膜不良となることがあります。また、各工程において当社指定以外の材料を使用した場合は十分な性能が得られないことがあります。
- ・この仕様はすべての工程においてホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆を使用しています。F☆☆☆☆以外の材料（被塗物、素材も含む）を使用したり、各工程の塗装間隔や塗付量、希釈量を守らなかった場合F☆☆☆☆仕様でなくなることがありますので注意してください。
- ・掲載されている塗料の詳細な使用方法については、それぞれのカatalog、施工要領書をご参照ください。

○労働災害事故防止のため製品安全データシート（MSDS）をご参照ください。